



Title	Control of Formation and Magnetic Domain Structures in Selectively-Grown MnAs Nanostructures [an abstract of dissertation and a summary of dissertation review]
Author(s)	堀口, 竜麻
Citation	北海道大学. 博士(工学) 甲第14589号
Issue Date	2021-03-25
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/81328
Rights(URL)	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Type	theses (doctoral - abstract and summary of review)
Additional Information	There are other files related to this item in HUSCAP. Check the above URL.
File Information	Ryoma_Horiguchi_abstract.pdf (論文内容の要旨)



[Instructions for use](#)

学位論文内容の要旨

博士の専攻分野の名称 博士（工学） 氏名 堀口 竜麻

学位論文題名

Control of Formation and Magnetic Domain Structures in Selectively-Grown MnAs Nanostructures

(選択成長した MnAs ナノ構造の形成及び磁区構造制御に関する研究)

近年、CMOS 集積回路ではスケーリング則に基づき、素子を微細化することで、性能の向上を図ってきた。しかし、微細加工技術の物理的な限界から新たな動作原理に基づいた素子の実現が求められている。そこで、電子の有する電荷・スピンの2つの自由度を利用した、スピントロニクス分野が注目されている。特に2つの強磁性層で絶縁薄膜を挟んだ磁気トンネル接合 (MTJ) は大きな磁気抵抗効果を有することから、スピントランジスタ (FET) 等の半導体スピントロニクスデバイスへの応用が期待されている。これまで、Si 基板上にソースおよびドレイン電極として MTJ 電極を使用した spin-transfer-torque MOSFET や MTJ 素子と CMOS-FET を備えたレーストラック型メモリセルアレイが提案され、研究されてきた。このような MTJ 構造の作製手法として、強磁性金属の薄膜蒸着後のエッチング加工によるトップダウン型製造技術が主に用いられてきた。しかし、このような作製手法では、エッチングプロセスによるダメージや欠陥生成およびサイズの不均一性が問題となっており、デバイスの極微細化に伴う性能劣化の一因となっている。

そこで本研究では、有機金属気相選択成長法 (SA-MOVPE 法) により半導体基板上へ選択成長した MnAs ナノ構造について取り上げる。SA-MOVPE 法は、半導体基板上に堆積した微小開口部を有する絶縁膜を用いることで、開口部のみに選択的に結晶成長を行うことを可能としたボトムアップ型作製技術である。また、リソグラフィ技術を利用するためサイズ、位置、形状の制御性が良く、ボトムアップ型作製手法のため良好な結晶性を持つ等、デバイス作製に向け優れた特徴を有する。また、本研究で取り扱う NiAs 型六方晶構造 MnAs は室温以上のキュリー温度を有し、大きな磁気抵抗効果を示すことから注目を集めている。特に、GaAs 中に MnAs ナノクラスターが埋め込まれたグラニューラー層 (GaAs:MnAs) を用いた MTJ 構造において 100,000% を超える高い磁気抵抗効果が報告されている。このような MTJ 素子では2つの強磁性体の磁化配列により素子を流れる電流が変化するため、強磁性体の磁区構造制御が重要となる。そこで本研究では、スピントロニクスデバイス応用に向け、MnAs ナノ構造の磁区構造制御及び磁化方向制御を目指し、主に Si (111) 基板上に選択成長した MnAs ナノディスク (ND)、及び GaAs (111)B 基板上に選択成長した横型 MnAs ナノワイヤ (NW) の構造評価及び磁区構造・磁化方向の印加磁場依存性評価を行った。

本論文は第1章から第7章までで構成されている。

第1章では、はじめに近年半導体エレクトロニクス産業が抱える課題と背景について説明した後、そのブレイクスルーとなり得る半導体スピントロニクス素子について説明する。また本研究で扱う MnAs の結晶構造及び物理的な性質について述べる。最後に本研究の目的と各章の構成を示す。

第2章では、強磁性体における磁区構造について説明した後、磁区構造の制御で重要となる結晶磁気異方性、形状磁気異方性について述べる。

第3章では、本研究で MnAs ナノ構造の作製に用いた選択成長法である MOVPE 法の基本的な

成長プロセスや成長炉について述べる。また、MnAs ナノ構造の成長評価及び磁区構造評価を行う上で用いた方法について記述する。

第4章では、Si (111) 基板上へ AlGaAs ナノピラーバッファを成長した後、選択成長した MnAs ND のマスク材料及びマスクパターン依存性について説明する。円形開口部の存在する $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ の外側にある SiO₂ 薄膜を取り除いたマスクパターンを用いて成長した場合において、MnAs ND 上に意図しない Si 原子を約 17% 含む MnAsSi の成長を確認した。また、Si 基板中に意図しない MnSi の成長も確認した。一方、円形開口部のみを有する SiON 薄膜を用いて成長させた場合において、上記の問題は確認されなかった。この原因について考察を行う。

第5章では、形成した MnAs ND における磁区構造及び磁化方向の外部印加磁場依存性評価を磁気力顕微鏡 (MFM) を用いて行う。as-grown 状態において、 $4 \times 10^4 \text{ nm}^2$ 以下の面積を有する ND(Group S) では単磁区構造が、 $6 \times 10^4 \text{ nm}^2$ 以上の面積を有する ND(Group L) では多磁区構造が支配的であり、その磁化方向は ND の稜線方向に分布していた。また、ネール磁壁を有する ND とブロッホ磁壁を有する ND を確認した。故にネール磁壁を有する ND とブロッホ磁壁を有する ND が混在する可能性について議論を行う。さらに、Group S では外部印加磁場-1.5 kG において、単磁区構造を有する ND の割合が最小化した。また、Group L では外部印加磁場-0.5 kG において、Group S と比較すると明瞭ではないが単磁区構造を有する ND の割合が最小化した。この結果についても議論を行う。

第6章では、横型 MnAs/AlGaAs NW に対して、構造評価及び磁区構造・磁化方向の印加磁場依存性評価を行う。反射電子像及び二次電子像による観察の結果、高いアスペクト比及び明瞭な結晶ファセットを有する NW の形成を確認した。また、MFM 測定の結果から、外部印加磁場 2.0 kG において単磁区構造を有する NW と多磁区構造を有する NW を確認した。しかしながら、外部印加磁場-5.0 kG においても、磁化反転は確認できず、NW 端において MFM コントラストの急峻な変化を確認した。この原因について考察する。

第7章では、以上の研究結果をまとめる。